Pegamentos C&C

CONTAC 455

Descripción

Pegamento de contacto en spray desarrollado para la industria de la madera, especialmente para la fabricación de topes.

Uso

- Para todo tipo de trabajos con laminados decorativos sobre madera.
- Pegado de cartón piedra, placas de fibras compactadas, contrachapado, etc.

Se caracteriza por su rápida aplicación en spray y alta fuerza adhesiva.

Especificaciones técnicas

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Naturaleza	Policloropreno disuelto en solventes orgánicos.	No aplica
Color	Amarillo y rojo	No aplica
Viscosidad a 25°C (Brookfield RVT, 3/50)	220-250	cP
Sólidos (Termo balanza)	16-18	Porcentaje (%)
Densidad a 25°C (Picnómetro)	0,80 -0,83	g/cm^3
Tiempo de secado	5-10	Minutos
Tiempo abierto	3	horas
Diluyente	Solvente 12	No aplica

Instrucciones de uso

- **Preparación de superficies:** Las superficies a pegar deben estar completamente limpias, libres de cualquier sucio, polvo o contaminación con sustancias aceitosas. Es recomendable el raspado del corte y la suela para mayor efectividad en el agarre.

Procedimiento de pegado:

- Aplique una capa uniforme de pegamento a ambas caras del sustrato, y espere el tiempo de secado necesario para unir las dos superficies. Inmediatamente, aplique algún tipo de presión (manual o automática) para asegurar un buen pegado.

Preparación del producto y aplicación

Métodos de aplicación

- Pistola de aire comprimido. Se recomiendo presión entre 30-40 psi y apertura de la boquilla o abanico de aplicación de 30°.

Recomendaciones:

- Limpie pistola y utensilios con Solvente 12.

- No deje secar el pegamento dentro de la pistola; en caso de que esto ocurra, dejar en remojo las partes de la pistola en Solvente 12 y luego limpiar.

Rendimiento

No disponible.

Presentación

Cuñete (18 litros), Tambor (55 galones/ 208 litros).

Seguridad, manipulación y almacenamiento

Manipulación: Se recomienda el uso de guantes de látex durante la aplicación del producto.

Almacenamiento: Conserve en lugares frescos y protegidos de la intemperie, lejos de posibles fuentes de calor. Mantenga a temperatura de 20 a 30°C con el recipiente bien cerrado. Mantenga fuera del alcance de niños y lejos de contacto con alimentos y bebidas. Bajo estas condiciones su tiempo de vida útil es de 9 meses.

Indicaciones de seguridad:

3: Inflamable debajo de 37°C.
0: Estable.
2: Peligroso.

Precauciones: Producto que contiene solventes inflamables. Debe ser usado en áreas ventiladas, lejos del calor y del fuego. Los vapores son dañinos. Evite el contacto con los ojos y mucosas. Si es ingerido induzca al vómito y contacte a un médico. Se recomienda el uso de mascarillas contra vapores orgánicos a los usuarios directos.

Limitaciones de responsabilidades

La información contenida en esta ficha técnica, representa los resultados de la experiencia y pruebas de laboratorio. Debido a que no se pueden anticipar las condiciones bajo las cuales el producto será usado; se recomienda que cada usuario efectúe sus propias pruebas antes de disponer del producto.